



Uygulama: Su geçirmez esnek örtüler - Part 2:
Duvarlar için alt kaplamalar EN 13859-2

Ürün adı
Bileşimi

2066B
Saydam Halojeniz Alev Geciktirici Akrilik İle Kaplanmış
Flash-Spun-Bond YYPE (Yüksek Yoğunluklu Polietilen)

Dil
Uygunluk

Türkçe
Türkiye

ÖZELLİK	TEST YÖNTEMİ	BİRİMLER	SONUÇLAR	MIN.	MAX.
İŞLEVSELLİK: SU BUHARI AKTARIMI, SU SIZDIRMAZLIK, İKLİM KOŞULLARINA DAYANIKLILIK, YANGINA KARŞI TEPKİ					
Yangına Karşı Tepki *	EN 13501-1	Sınıf	B-s1,d0	-	-
Su Buharı Aktarımı (Sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,015	0,005	0,025
Isı Direnci	-	°C	-	-40	+100
Düşük Sıcaklıkta Esneklik	EN 1109	°C	-	-	-40
Bütünüyle Direkt Güneş Altında Uygulamadaki Dayanım	-	Ay	-	-	4
Ürün / Fonksiyonel Tabaka Kalınlığı	-	µm	175 / 175	-	-
Su Sızdırmazlığı	EN 1928 (A)	Sınıf	W1	-	-
Su Geçirmezlik Su Kolonu	EN 20811	m	1,3	-	-
FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER					
Birim Alan Başına Kütle	EN 1849-2	g/m ²	68	62	74
Maksimum Gerilme Kuvveti (MD)	EN 12311-1	N/50mm	300	250	350
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (MD)	EN 12311-1	%	15	10	20
Maksimum Gerilme Kuvveti (XD)	EN 12311-1	N/50mm	290	225	355
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (XD)	EN 12311-1	%	18	11	25
Yırtılmaya Karşı Dayanıklılık (MD)	EN 12310-1	N	45	25	70
Yırtılmaya Karşı Dayanıklılık (XD)	EN 12310-1	N	40	25	65
YAŞLANDIRMA SONRASI ÖZELLİKLER					
Uzun süre UV ışınları ve ısıya maruz bırakarak yapıyı yaşlandırma:	EN 1297 & EN 1296				
Su Sızdırmazlık	EN 1928 (A)	Sınıf	W1	-	-
Maksimum Gerilme Kuvveti (MD)	EN 12311-1	%	240	190	290
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (MD)	EN 12311-1	%	10	6	14
Maksimum Gerilme Kuvveti (XD)	EN 12311-1	%	240	180	300
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (XD)	EN 12311-1	%	12	7	17
EK ÖZELLİKLER					
Uzunluk (müşteriye bağlı, m cinsinden)	EN 1848-2	% sapma		0	-
Genişlik (müşteriye bağlı, mm cinsinden)	EN 1848-2	% sapma	0	-0,5	+1,5
Düzlük	EN 1848-2	mm/10m	-	-	30
Boyutsal Denge (MD & XD)	EN 1107-2	%	-	-	1
Hava Geçirim Direnci	EN 12114	m ³ /(m ² h 50Pa)	-	-	2
Rüzgar Geçirmezlik	-	-	Evet	-	-

(*) mineralyün, mineral fiber lehva veya tek başına uygulandığında: B-s1,d0 / ahşap üzerine uygulandığında: D-s2,d2

Etkinlik tarihi: 01/12/2017
CE işaretinin alındığı tarih: 29/10/2012

EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
0799-CPR-128

DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg

Tel +352 3666 5885
Fax +352 3666 5021
yapi@dupont.com
www.tyvek.com.tr

Bazı test metodları EN 13859-2:2014 ve/veya DuPont™ ISO 9001: 2008 sertifikalı kalite sistemlerine göre değiştirilmiştir (daha detaylı bilgi için lütfen bölgesel DuPont™ temsilcinize irtibata geçiniz). Bu bilgi, bu konu üzerindeki şu anki bilgilerimizle uyumaktadır. Üye Ülkelerin yapı malzemeleri ile ilgili kanunları, düzenlemeleri ve idari hükümlerinin uyumlaştırılması hakkında 21 Aralık 1988 tarihli 89/106/EEC sayılı Konsey Direktifi ("Avrupa Yapı Malzemeleri Direktifi") ile uyumlu olarak sunulmaktadır. Sadece kendi deneylerinize mümkün olan önerileri sağlamak için sunulmuştur. Öngörülmediği halde, herhangi bir testi değiştirebilmek için belirli amaçlarınız doğrultusunda uygunluğunu test edebilirsiniz gerekmektedir. Bu bilgi, yeni bilgi ve deneyimlerin uygunluğu doğrultusunda yenilenmeye açıktır. Tüm son kullanım çeşitliliklerini öngöremediğimiz için, DuPont bu bilginin kullanımıyla ilgili hiçbir mesuliyet varsaymamakta ve garanti vermemektedir. Bu belgedeki hiçbir şey, üzerinde işlem yapılacak yada patent hakkını çitneyecek tavsiye olarak düşünülemez. Ürün güvenliği bilgisini lütfen isteyiniz. Bu teknik veri çizelgesi yazılı bir doküman ve imzasız olarak geçerlidir.

the
Original
proven since 1990



Tyvek.