

Performans Beyanı

DOP-2066B-06

1. Ürünün kodu
2066B FireCurb® Housewrap
2. Amacı
Uygulama: Su geçirmez esnek örtüler - Part 2: Duvarlar için alt kaplamalar EN 13859-2
3. Üretici:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
4. Yetkili temsilci:
-
5. AVCP Sistem/leri
Sistem 1
- 6a. Uyumlu olduğu standart
EN 13859-2:2014
Bağımsız Kurum/lar
KIWA TBU DE (NB 0799)
7. Beyan edilen performans/lar
Uyumlu Olduğu Teknik Spesifikasyon EN 13859-2:2014

Gerekli Karakteristikler			Performans		
ÖZELLİK	TEST YÖNTEMİ	BİRİMLER	SONUÇLAR	MIN.	MAX.
Yangına Karşı Tepki *	EN 13501-1	Sınıf	B-s1,d0	-	-
Su Buharı Aktarımı (Sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,015	0,005	0,025
Düşük Sıcaklıkta Esneklik	EN 1109	°C	-	-	-40
Su Sızdırmazlığı	EN 1928 (A)	Sınıf	W1	-	-
Maksimum Gerilme Kuvveti (MD)	EN 12311-1	N/50mm	300	250	350
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (MD)	EN 12311-1	%	15	10	20
Maksimum Gerilme Kuvveti (XD)	EN 12311-1	N/50mm	290	225	355
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (XD)	EN 12311-1	%	18	11	25
Yırtılmaya Karşı Dayanıklılık (MD)	EN 12310-1	N	45	25	70
Yırtılmaya Karşı Dayanıklılık (XD)	EN 12310-1	N	40	25	65
Uzun süre UV ışınları ve ısıya maruz bırakarak yapay	EN 1297 & EN 1296				
Su Sızdırmazlık	EN 1928 (A)	Sınıf	W1	-	-
Maksimum Gerilme Kuvveti (MD)	EN 12311-1	%	240	190	290
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (MD)	EN 12311-1	%	10	6	14
Maksimum Gerilme Kuvveti (XD)	EN 12311-1	%	240	180	300
Maksimum Gerilme Kuvvetinde Uzama (XD)	EN 12311-1	%	12	7	17

(*) mineralyün, mineral fiber lehva veya tek başına uygulandığında: B-s1,d0 / ahşap üzerine uygulandığında: D-s2,d2

Yukarıda performansı tanımlanan ürün beyan edilen performans/lara uymaktadır. Bu performans beyanı 305/2011 numaralı düzenleme (EU) esas alınarak yapılmış olup sadece yukarıda belirtilen üreticinin sorumluluğundadır.

Üretici için ve adına imzalayan:

Lüksemburg, 01/12/2017


Paul MEYERS
Managing Director & Works Director
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l.