

ÜRÜN BİLGİ FORMU



TS EN 13967
TS EN 13491

PVC MEMBRAN UG 200

Döküman No: PDS-016-5
Yayın tarihi :05.01.2009 Revizyon tarihi : 03.11.2014

ÜRÜN TANIMI		PVC reçenesi, plastifiyan stabilizatör ve boyar maddelerle elde edilen PVC membran karışımı			
ÜRÜN BİLEŞENİ		PVC, Boyar madde, dolgu ve kimyasallar			
UYGULAMA ALANI		Genel amaçlı su yalıtımında, yapılarda temel ve perde izolasyonlarında, yapıların toprak altında kalan kısımlarında (Tip T), tünellerin ve ilgili yer altı yapılarının inşaatında akışkan bariyeri olarak kullanılır. (GBR-P)			
UYGULAMA METODU		Özel kaynak makineleri ile uygulanır.Uygulama kitapçığına bakınız.			
ÜST YÜZEY		Sarı renkli sinyal tabakası			
ALT YÜZEY		Siyah renkli pvc membra			
DEPOLAMA		Direkt güneş ışığından koruyunuz.			
EKOLOJİK BİLGİLER		Su yalıtım amaçlı malzemedir. Doğal ortamda kullanılabilir.			
TEST	METOD	BİRİM	TOLERANS	DEĞER	
GÖRSEL KUSURLAR	TS EN 1850-2	-	-	YOKTUR	
EN	TS EN 1848-2	mm	±%5	2200	
DOĞRUSALLIK	TS EN 1848-2	mm/m	Max.	75	
KALINLIK	TS EN 1849-2	mm	±%10	2	
YIRTILMAYA KARŞI DİRENÇ(En/Boy)	TS EN 12310-1	N	Min.	250	
EK YERİ DAYANIMI	TS EN 12317-2	N/5 cm	Min.	1000	
ÇEKME DİRENÇİ (En/Boy)	TS EN 12311-2 (Metod B) / ISO 527-1, ISO 527-3	N/mm ²	Min.	15	
KOPMA UZAMASI (En/Boy)	TS EN 12311-2 (Metod B) / ISO 527-1, ISO 527-3	%	Min.	250	
SU GEÇİRMEZLİK (60 Kpa)	TS EN 1928 Metod B	-	-	TAM	
YAŞLANDIRMA SONRASI SU GEÇİRMEZLİK (60 Kpa)	TS EN 1296	-	-	TAM	
KİMYASALLARA DAYANIM SONRASI SU GEÇİRMEZLİK (60 KPA)	TS EN 1847	-	-	TAM	
DARBeye KARŞI DİRENÇ	TS EN 12691	mm	Min.	1500	
STATİK YÜKLERE KARŞI DİRENÇ	TS EN 12730	kg	Min.	20	
YANGINA TEPKİ	TS EN 13501-1	-	-	E	
EN 13491'e ilişkin özellikler	SIVI GEÇİRİMSİZLİĞİ	m ³ xm ⁻² xd ⁻¹	Max.	10 ⁻⁶	
	STATİK DELİNME	kN	Min.	2,5	
	HAVA ŞARTLARI ETKİSİYLE YIPRANMA-Çekme ve Kopma'daki değişim	%	Max.	25	
	OKSİDASYON	TS EN 14575	%	Max.	25
	ÇEVRESEL ETKİLERİN SEBEP OLDUĞU GERİLME ÇATLAĞI	TS EN 14576	-	-	UYGULANABİLİR DEĞİL

NPD = (No performance defined) (Değer belirtilmemiştir.)

* Ürünle ilgili güvenlik bilgileri için ürüne ait Güvenlik Bilgi Form'una bakınız.

BF/14-17-0