

TYTAN PROFESSIONAL X-TREME FİBER ÇATI SIZDIRMAZI

Elyafli kauçuk yalıtım malzemesi, geniş kullanım alanına sahip üniversal bir yalıtım malzemesidir. Yaşlanmaya karşı yüksek dayanıklılık özelliği öne çıkan plast- elastik bir sabit birleşim alanı oluşturur. Benzersiz bir avantajı; gözenekli ve gözeneksiz, beton, kauçuk, metal ya da çeşitli plastikler gibi birçok sübstrata olan mükemmel tutunmasıdır. Diğer izolasyon malzemelerine benzemeyen bir özelliği, yumuşak ıslak yüzeylere uygulanabilir olmasıdır. Böylelikle, çatı ya da tekne tamiratları için idealdir. Su altında kullanılabilir. Ayrıca katranlı yüzeylerde de kullanılabilir. Astar gerektirmez. Uygulama sonrasında, boya malzemesinin etkisinin kontrolünü takiben malzeme boyanabilir. Kar ve yağmur esnasında kullanılabilir.

FAYDALARI

- Küf ve mantara karşı mükemmel dayanıklılık
- Boyanabilirlik
- Çok iyi tutunma
- Katranlı malzemelerle uyumluluk
- Tamamen suyun altına batırılmış yüzeylere uygulanabilme olasılığı

ÖRNEK UYGULAMALAR

- Duvarlar, çatılar, cam vb lerde bulunan yarık ve çatlakların doldurulması (izolasyonu)
- Tahta, cam, beton, metal ve plastik malzemelerin çeşitli elementlerin karıştırılması
- Devamlı suya dayanıklılık gerektiren tüm uygulama çeşitlerinde ve teknelerdeki bağlantı yerlerinin ve kapamaların oluşturulması
- Metal tabakaların ve su oluklarının izolasyonu

TUTUNMA YÜZEYİ

Yüzey	Tutunma
Tuğla	+
Beton	+
Granit	+
Kumtaşı	Tavsiye edilmez
Mermer	Tavsiye edilmez
Kauçuk	+
Bakır	N/A
Aside dayanıklı metal levha	+
Alüminyum	+
Galvanizli metal levha	+
Dökme demir	N/A
Seramik kiremitler (çini)	+
Cam	+
Ham odun (çam)	+



TECHNICAL DATA SHEET

PC	+
Sert PVC	+/-
PS	-
Katran	+
Katran şingillar	+
Klinker kiremitler	+

+ iyi tutunma
+/- yapışken kısmen çıkabilir
- zayıf tutunma
N/A analiz edilmemiş

Bir çok inşaat malzemesi çeşidi arasından, yapışma / tutunma testlerinin yapılması tavsiye edilmektedir. Zayıf tutunma durumunda, astar kullanımını tavsiye etmekteyiz.

KİMYASAL DAYANIKLILIK

	DAYANIKLILIK
Su	+(sürekli daldırma tavsiye edilmemektedir)
Tuzlu Su	+(sürekli daldırma tavsiye edilmemektedir)
Yüzme havuzu suyu	+(sürekli daldırma tavsiye edilmemektedir)
Petrol	N/A
Dizel	N/A
Zeytin yağı	N/A
Seyreltilmiş organik ve inorganik asit	N/A
Seyreltilmiş baz	N/A

+ iyi dayanıklılık
- kötü dayanıklılık
N/A Analiz edilmemiş

TEKNİK VERİLER

Uygulanmamış- 23 °C ve %50 bağıl nemde test edilmiş halde	Normal	
Koyuluk	-	Yapışkan hamur
Renk		Beyaz, Gri, Kahverengi, Kiremit Rengi, Kırmızı, Şeffaf
Yoğunluk [g/ml]	ISO 2811-1	0,93-0,95
Çalışma zamanı (min)	-	2-10
Kürleme zamanı (mm/24saat)	-	1-1,5
Kürlenmiş (uygulanmış) şekilde 23 °C ve %50 bağıl nemde 2 hafta test sonrasında	Normal	
Çekme (%)	ISO 10563	5-9
Modul @(Mpa)	ISO 37	0,75-0,85
Kırılmada uzatma (elongasyon)(%37)	ISO 37	100-120
Gerilme kuvveti (Mpa)	ISO 37	0,75
Kenar Sertliği	ISO 868	19-21
Su geçirgenliği	PN-B 24000	Geçirgen değildir.



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291
e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com



TECHNICAL DATA SHEET

Uygulama derecesi (° C)	-	-10-+40
Termal dayanıklılık (° C)	-	-20-+90
Saklama derecesi (° C)	-	+0-+25*

* Ürün, – 30 ° C den düşük olmayan derecelerde, 4 haftadan daha uzun olmayan süreler için taşınabilir, ancak, kullanım öncesinde, ürün 24 saat boyunca 23 ° C- de muhafaza edilmelidir. Ürün, 5 adet donma / çözülme döngüsüne dayanıklıdır.

UYGULAMA TALİMATI

Yüzeyin Hazırlanması – temas alanı temiz, toz, yağ ve gresten arınmış olmalıdır. Metaller sağlam olmalıdır. Özellikle bol ve tutturma özelliğini yitiren kaplamaları , eski malzeme kalıntılarını temizleyin.malzeme, bir çok ürün üzerinde astar gerektirmez , ancak astar yapışkanlığı artırabilir.

- Polistren içerisinde ve üzerinde kullanılmamalıdır. Yüze zarar verebilir
- Çözücülere hassas yüzeyler için, görünmeyen bir noktada önceden bir deneme yapılması önerilmektedir.
- PP-PE için kullanmayınız – tutuşu yoktur
- Özellikle solvent- çözücü boyalarda, boyama öncesinde bir deneme yapılması önerilir.
- Ürün besin ve medikal uygulamalar için tasarlanmamıştır. Bu ürün kimyasal veya farmakolojik testlere tabi tutulmamış olup, bunlar için uygun değildir.

TAŞIMA BİLGİSİ

Detaylı bilgi için Güvenlik Veri Bilgisine bakınız.

TAŞIMA VE SAKLAMA

25 ° C altındaki sıcaklıklarda, donma ve sıcaktan korunmuş şekilde, kuru bir yerde 24 aya kadar saklanabilmektedir. * Ürün, – 30 ° C den düşük olmayan derecelerde, 4 haftadan daha uzun olmayan süreler için taşınabilir, ancak, kullanım öncesinde, ürün 24 saat boyunca 23 ° C- de muhafaza edilmelidir. Ürün, 5 adet donma / çözülme döngüsüne dayanıklıdır



Selena FM S.A. ul. Strzegomska 2-4,
53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291
e-mail: info@selenafm.com, www.selenafm.com



HİJYEN VE GÜVENLİK

Kurumamış ürün deri ve gözlerde tahrişe yol açabilir. Gözlerle temas halinde, derhal su ile çalkalayınız ve tıbbi yardıma başvurunuz. Çocuklardan uzak tutunuz.

KULLANIM ÖNCESİNDE GÜVENLİK KARTINI VEYA ETİKETİNİ OKUYUNUZ. GÜVENLİK VERİ KARTI ŞİRKETİN YEREL TEMSİLCİSİNDE BULUNABİLİR.

İşbu Teknik veri yazısının yayınlanması ile birlikte, daha önce ki yayınlar geçersizdir.

İş bu belgede verilen bilgiler Selena'nın araştırmalarına istinaden iyi niyet çerçevesinde sunulmuştur ve doğru olduğuna inanılmaktadır. Ancak, ürünlerinin kullanımının koşulları ve yöntemleri, bizim kontrolümüzün dışında olduğundan, iş bu bilgiler, Selena'nın ürünlerinin sizin özel uygulamalarınız için tamamen tatminkar olduğunu garanti edecek müşteri testleri yerine geçmez. Selena'nın tek garantisi, ürünün mevcut satış özelliklerini karşılayacağına dairdir. Söz konusu garanti için sizin münhasır tazmin talebiniz, satın alma fiyatının iadesi veya garantili ürünün değiştirilmesi ile sınırlıdır. Selena FM S.A. özel bir amaç ya da ticari uygunluk açısından diğer bildirilmiş ya da ima edilmiş diğer garantileri kabul etmemektedir. Selena, kaza sonucu ya da sonrasında oluşan zararlar için yükümlülüğü kabul etmemektedir.

Kullanım tavsiyeleri, herhangi bir patenti ihlal etmenin kanıtı olarak kabul edilemez.

Bu broşürde yer alan teknik bilgi ve veriler mevcut bilgi ve tecrübemize dayanmakta olup, yanlış kullanımdan kaynaklanacak olan tüm sonuçlardan sorumlu olmadığımızı beyan ederiz. Bu yüzden, garantimiz, münhasıran olarak tedarik edilmiş olan ürünün kalitesi ile sınırlıdır. Bu teknik bilgiler, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir. Eğer gerekli ise periyodik olarak talep ediniz.

